

DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE



Vindueslysninger lakeret/folieret mdf.

Dk Panels' vindueslysninger kan holde til normal slitage på grund af den stærke overflade.

I tilfælde af at lysningerne bliver ridsede, skal man gøre følgende:

1. Spartling af lysningen, hvor der forekommer ridser
2. Slibe området, som man vil udbedre, med en blød slibesvamp (korn 220)
3. Afrense området med grundrens
4. Grundes med Beck & Jørgensen 726 supergrund acryl mellemmalning.
5. Mellemslibning
6. Males med Beck & Jørgensen 784 paridan acrylemaille maling.



Rengøring foretages med hårdt opvreden klud, med lunkent vand, tilsat rengøringsmiddel eller opvaskemiddel.

Vanskelige pletter kan fjernes med rensebenzin eller terpentin. (prøve foretages inden på mindre synligt sted)

Pletter må ikke fjernes med skarpe genstande, da der derved kan opstå ridser i overfladen.

Brug af malertape eller andre typer af tape på vindueslysningen er **strengt forbudt.**

Kommer der vand på vindueslysningen skal dette **straks tørres op.**